

# Mastertop<sup>®</sup> 1785

Slidstærk, vandfortyndbar epoxymaling/Forsegling.

Til let og middelsvært belastede overflader.

		Forbrug af rent kunststof	Forbrug af sand
Grundning	Mastertop 1110 2-komponent EP, pigmenteret, vandig	0,2 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>	
Istrøningslag/Slidlag efter behov	Mastertop 1110 2-komponent EP, pigmenteret, vandig	0,2 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>	
Afsanding	Ovntørret kvartssand Kornstørrelse 0,1 - 0,3 mm		1,5 – 2,0 kg/m <sup>2</sup>
Dæklag	Mastertop 1110 2-komponent EP, pigmenteret, vandig	0,2 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>	
Topcoat efter behov	Mastertop 1110 2-komponent EP, pigmenteret, vandig	0,15 – 0,25 kg/m <sup>2</sup>	
Samlede tykkelse på systemet		0,2 - 0,6 mm	

Bemærkning: Afsanding foretages for at forøge skridsikkerheden! Materialeforbruget vil altid afhænge af underlagets beskaffenhed og temperatur.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Nov. 2008