

Conideck® 2263

Belægningssystem til parkeringsdæk.

Et revne overbyggende parkeringsdæk system med håndudlagt vandtæt membran og bærelag. Til brug på åbne og overdækkede parkeringsdæk, eksempelvis over butikker eller kontorbygninger. Systemet opfylder kravene i den tyske specifikation Rili-SIB 2001, Class OS 11 a.

		Forbrug
Primer	Mastertop P 617 Transparent, 2-komponent, EP, opløsningsmiddelfri.	0,3 - 0,5 kg/m ²
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	0,8 - 1,0 kg/m ²
Skrabespartling efter behov	Mastertop P 617 fyldt 1 : 0,5 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m ² *
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	2,0 - 3,0 kg/m ²
Membran	Conipur M 869 F 2-komponent PU, opløsningsmiddelfri	1,8 - 2,6 kg/m ²
Slidlag	Mastertop BC 376 fyldt 1 : 0,2 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,4 mm	1,9 - 2,5 kg/m ² *
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	3,0 - 5,0 kg/m ²
Topcoat	Conipur TC 458 eller Conipur TC 481 eller Mastertop TC 473***	0,5 - 0,8 kg/m ²
Samlede tykkelse på systemet		5,0 - 5,5 mm

* I alt inkl. sand

*** Mastertop TC 473 er ikke UV-resistent og vil gulne på åbne parkeringsdæk

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Juni 2009