

Mastertop[®] 1324

Universal belægning, glat, mat.

Middelsvært belastet industrigulv med glat overflade f.eks. til produktionsområder eller lager. Opløsningsmiddelfri flydebelægning på basis af polyuretan med revneoverbyggende egenskaber. Kan anvendes indendørs og udendørs. Kan anvendes på asfalt (Kontakt BASF for nærmere oplysning).

		Forbrug
Primer	Mastertop P 617 Transparent, 2-komponent, EP, opløsningsmiddelfri.	0,3 - 0,5 kg/m ²
Afsanding	Ovntørret kvartssand str. 0,3 - 0,8 mm, Jævnt istrøet, uden overskud af sand	0,8 - 1,0 kg/m ²
Skrabespartling efter behov	Mastertop P 617, fyldt 1 : 0,5 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m ² *
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	2,0 - 3,0 kg/m ²
Porelukning	Mastertop BC 375 N, fyldt 1 : 0,3 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,3 mm	0,9 - 1,2 kg/m ²
Dæklag	Mastertop BC 375 N, fyldt 1 : 0,3 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,3 mm	2,0 - 2,4 kg/m ²
Forsegling	Mastertop TC 441 P 2-komponent PU, pigmenteret	0,11 - 0,15 kg/m ²
eller Topcoat hvis dekorative chips istrøs	Mastertop TC 407 W 2-komponent PU, transparent, opløsningsmiddelfri.	0,11 - 0,15 kg/m ²
Samlede tykkelse på systemet		2,0 - 2,5 mm

* I alt inkl. sand

Bemærkning: Materiale forbruget vil altid afhænge af underlagets beskaffenhed og temperatur. MASTERTOP 1324 overholder kravene til OS 8 til kemisk resistente, trafikerede, mekanisk stærkt belastede områder og har en statisk revneoverdækning på indtil 0,7 mm.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Dec. 2010 erst. feb. 2009