

Mastertop[®] 1278

Stærk belægning, glat, mat.

Anvendes som belægning til tankgårde, middelsvar mekanisk belastning til kemisk og farmaceutisk industri, indendørs og udendørs. Produktet er afprøvet iht. den tyske WHG (Wasserhaushalt-gesetz). Opfylder kravene iht. § 19 WHG.

		Forbrug
Primer	Mastertop P 621 2-komponent EP, transparent, opløsningsmiddelfri	0,3 - 0,5 kg/m ²
Afsanding	Ovntørret kvartssand str. 0,3 - 0,8 mm, Jævnt istrøet, uden overskud af sand	0,3 kg/m ²
Dæklag	Mastertop BC 378 Pigmenteret, 2-komponent, EP, opløsningsmiddelfri med høj kemikalieresistens, opfylder kravene iht. WHG	min. 2,5 kg/m ²
Samlede tykkelse på systemet		ca. 2,1 mm

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Okt. 2009