

# Conideck® 2257

## Belægningsystem til parkeringsdæk.

Hurtig hærdende ikke-revne overbyggende system til parkeringsdæk. Til brug på mellemdæk og ramper hvor der er behov for et robust, ikke-revneoverbyggende system med høj æstetik, hurtig installation og kort ibrugtagningstid.

		Forbrug
Primer	Mastertop P 660 Transparent, 2-komponent, PU, opløsningsmiddelfri.	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	0,8 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Skrabespaltning efter behov	Mastertop P 660 fyldt 1 : 0,5 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m <sup>2</sup> *
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm eller 0,7 - 1,2 mm	2,0 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Topcoat	Conipur TC 481 2-komponent, pigmenteret, opløsningsmiddelfri, UV- og vejrbestandig, blank.	0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Samlede tykkelse på systemet		0,8 - 1,0 mm

\* Ialt inkl. sand.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Juni 2009