

# Mastertop® 1325 REG 6 mm

Komfortabel belægning, glat, mat.

Trinlydsdæmpende gulvbelægning med høj gangkomfort. Opløsningsmiddelfri belægning på basis af polyuretan. Til indendørs brug f.eks. i udstillings- og kontorrum, kaminer, restauranter, gangarealer og offentlige institutioner såsom plejehjem, syge-huse, skoler og børnehaver. Fås også med 4 mm skum-granulat, kork/PU måtte.

		Forbrug
Primer (på beton)*	Mastertop P 617 Transparent, 2-komponent, EP, opløsningsmiddelfri.	0,25 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>
Alternative primere	Mastertop P 618 eller P 615 Transparent, 2-komponent, EP, hurtighærdende, opløsningsmiddelfri (Mastertop P 615 skal ikke afsandes)	0,25 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>
Afsanding	Ovntørret kvartssand str. 0,1 - 0,3 mm, Jævnt udlagt, ikke overskud af sand.	0,8 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Skrabespartling efter behov	Mastertop P 617 fyldt 1 : 0,5 med ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,7 mm	0,6 - 1,0 kg/m <sup>2</sup> *
Afsanding	Ovntørret kvartssand 0,1 - 0,3 mm Jævnt udlagt, ikke overskud af sand.	2,0 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Klæber til Mastertop MAT 6	Mastertop AD 170 2-komponent PU, pigmenteret, opløsningsmiddelfri	0,4 - 0,6 kg/m <sup>2</sup>
Måtte**	Mastertop MAT 6 6mm gummimåtte	
Porelukning	Mastertop PS 231 FL 2-komponent PU, pigmenteret, opløsningsmiddelfri	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Dæklag	Mastertop BC 325 N 2-komponent PU, pigmenteret, opløsningsmiddelfri	3,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>
Forsegling	Mastertop TC 465, 2-komponent PU, pigmenteret, opløsningsmiddelfri, uv-beständig	0,12 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>
Yderligere topcoat hvis dekorative chips istrøs	Farvede chips istrøs og Mastertop TC 407 W, 2-komponent, PU, pigmenteret, uv-beständig, opløsningsmiddelfri, mat.	0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>
Samlede tykkelse på systemet		8,0 - 9,0 mm

\* Bør prime ved sugende underlag

\*\* Måtte bør tromles

Bemærk: Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed, porøsitet og temperatur. Mastertop® 1325 REG 6 mm er trinlydsdæmpende (20 dB).

Dec. 2010 erst. sept. 2009