

Mastertop[®] 1326

Polyuretansystem, UV-resistent, opløsningsmiddelfrit, glat med mat eller satin-finish.

Til steder hvor det er vigtigt med en dekorativ gulvfinish, og hvor der ønskes et støjdæmpende, lydabsorberende gulv med høj grad af komfort. Fås i en række farver.

		Forbrug
Primer	Mastertop P 617 (eller Mastertop P 615 uden afsanding) Transparent, 2-komponent, EP, opløsningsmiddelfri.	0,3 - 0,5 kg/m ²
Afsanding	Ovntørret kvartssand 0,3 - 0,8 mm, Jævnt udlagt, ikke overskud af sand.	0,8 - 1,0 kg/m ²
Skrabesparring efter behov	Mastertop P 617 fyldt 1 : 0,5 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m ² *
Afsanding	Ovntørret kvartssand. Kornstørrelse 0,3 - 0,8 mm	2,0 - 3,0 kg/m ²
Dæklag	Mastertop BC 361 N, 2-komponent PU, pigmenteret, opløsningsmiddelfri, UV-bestandig	2,5 - 3,0 kg/m ²
Topcoat hvis dekorative chips istrøs	Farvede chips istrøs og Mastertop TC 407 W, 2-komponent, PU, pigmenteret, UV-bestandig, opløsningsmiddelfri, mat.	0,14 - 0,16 kg/m ²
Alternativ topcoat	Mastertop TC 465, 2-komponent PU, pigmenteret, opløsningsmiddelfri, UV-bestandig	0,14 - 0,16 kg/m ²
Samlede tykkelse på systemet		2,0 - 2,5 mm

* Ialt inkl. sand

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Marts 2009