

Conideck® 2261

Belægningssystem til parkeringsdæk.

Et ikke-revneoverbyggende system med let til mellemsvær belastning. Systemet er diffusionsåbent og derfor egnet til brug i parkeringskældre, på terrændæk o. lign.

		Forbrug
1. Coat*	Mastertop 1110 2-komponent EP, pigmenteret, vandig.	0,2 - 0,3 kg/m ²
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	3,0 kg/m ²
2. Coat	Mastertop 1110 2-komponent EP, pigmenteret, vandig.	0,35 - 1,5 kg/m ²
Samlede tykkelse på systemet		1,0 - 1,5 mm

* På meget porøst underlag er det nødvendigt at bruge en primer (Mastertop 1110 fortyndet med 10% vand) før påføring af den 1. coat. Primer forbrug ca. 0,12 - 0,16 kg/m².

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Dec. 2010