

Conideck® 2255

Belægningsystem til parkeringsdæk.

Statisk revneoverbyggende system til brug på mellemdæk.

Systemet opfylder kravene i den tyske specifikation

Rili-SIB 2001, Class OS 11 a.

		Forbrug
Primer	Mastertop P 617 Transparent, 2-komponent, EP, opløsningsmiddelfri.	0,3 - 0,5 kg/m ²
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	0,8 - 1,0 kg/m ²
Skrabespartling efter behov	Mastertop P 617 fyldt 1 : 0,5 med ovntørret kvartssand, str. 0,1 - 0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m ² *
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	2,0 - 3,0 kg/m ²
Slidlag	Mastertop BC 376 2-komponent PU, pigmenteret, opløsningsmiddelfri	1,2 - 1,5 kg/m ² *
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	3,0 - 5,0 kg/m ²
Topcoat	Mastertop TC 473 2-komponent, EP, pigmenteret, opløsningsmiddelfri, kemikaliebestandig, slidstærk, blank. Kun til idendørs brug	0,5 - 0,8 kg/m ²
Samlede tykkelse på systemet		2,5 - 3,0 mm

* Ialt inkl. sand.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur.
Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Juni 2009